

Capitale Sociale € 1.820.000,00

Stabilimento ed Uffici: Via Ponte di Sirico, 68 - C.P. n° 26

80039 SAVIANO (NA)

Tel. +39 081 5113545 PBX - Fax +39 081 8203771

<http://www.nolanplastica.com> E-mail: nolanplastica@nolanplastica.it

XMAX: MAX QUALITY STRETCH

Impiego: ideale per pallettizzatori automatici con prestiro garantito 340%, adatto ad essere utilizzato su carichi pesanti

Spessore (µm): 23

Tipo bobina standard: Fascia 500mm, 16 kg/roll, colore neutro

SCHEDA TECNICA

Proprietà fisico meccaniche (*)	UM		MD	TD	Norma
Sforzo di snervamento	N/mm ²	Media	8.2	7.9	ASTM D882-97
		Stand. Dev.	0.2	0.2	
Sforzo di rottura	N/mm ²	Media	36.5	28.2	
		Stand. Dev.	1.4	2.0	
Allungamento a rottura	%	Media	551	820	
		Stand. Dev.	45	60	
Modulo Elastico	N/mm ²	Media	110	92	
		Stand. Dev.	4	2	
Resistenza alla lacerazione	mN	Media	3500	5400	ASTM D1922-94a
		Stand. Dev.	100	140	
Resistenza alla penetrazione	F _{max}	N	Media	25	ASTM D5748-95
			Stand. Dev.	0.2	
	P _{break}	mm	Media	100	
			Stand. Dev.	0.2	
Resistenza all'impatto	g	Media	230		ASTM D1709-98
		Stand. Dev.	6		
Adesività	cN	Media	190		ASTM D5458-95
		Stand. Dev.	12.0		
Prestiro garantito	%	340		Metodo NP	
Prestiro massimo	%	350		Metodo NP	

(*) Tutti i dati dichiarati si riferiscono alle seguenti condizioni di prova: spessore 23m, temperatura 23±2°C, umidità relativa 50±5%.



Film atossico secondo D.M.21/03/1973 e successivi emendamenti. Riciclabile al 100%

Sistema di Gestione Certificato

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001



Sistema di Gestione Etico Conforme allo standard SRM 8000